

Technisches Merkblatt



Mittelschichtlasur VOC konform 2010

lösemittelhaltig
für innen und aussen



Allgemeine Beschreibung

Anwendungsbereich	Neu- und Überholungsanstriche auf rohen, abgewitterten, lasierten und farblos lackierten Holzflächen. Durch die fehlenden Farbpigmente sollte Mittelschicht-Lasur farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.
Eigenschaften	Mittelschicht-Lasur ist offenporig, äußerst strapazierfähig und wetterbeständig. Die Verarbeitung ist leicht und auch größere Flächen sind ansatzlos zu lasieren. Besonders hervorzuheben ist die relativ satte Auftragsmöglichkeit, ohne dass an senkrechten Flächen Ablauferscheinungen entstehen. Biozidfrei.
Farbton	610 farblos, 625 altkiefer, 630 kiefer, 640 esche, 645 eiche-hell, 650 teak, 655 mahagoni, 660 eiche-dunkel, 670 nußbaum, 680 palisander, 600 weiss
Glanzgrad	seidenglänzend
Packungsgrößen	5 l, 2,5 l, 750 ml, 375 ml

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 20 % betragen. Bei rohen, stark bläuegefährdeten Hölzern im Außenbereich ist eine Grundierung mit Euro Top Imprägnierlasur zu empfehlen. Hierzu bitte technisches Merkblatt beachten. Intakte Altlackierungen sind sorgfältig anzuschleifen. Nicht einwandfreie haftende Altlackierungen restlos entfernen und im Anschluss wie rohes Holz behandeln.
Auftragsarten	Der Grundanstrich sollte mit dem Flachpinsel aufgetragen werden, weitere Anstriche können auch gespritzt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren.
Anstrichaufbau	1 – 2 Anstriche auf saugenden Hölzern.
Ergiebigkeit	ca. 10 - 14 m ² /ltr. je nach Untergrund.
Verdünnung	unverdünnt
Reinigung	Universalverdünner oder Nitroverdünnung

Technisches Merkblatt

Trocknung	(23 ° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: in 5 – 6 Stunden überstreichbar: nach Trocknung über Nacht
Verarbeitungstemperatur	Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur unter + 5° C b zw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Hinweise

Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei.
Sicherheitsratschläge	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen. Enthält: 2-Butanonoxim, Cobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Auftragsarten	Streichen, tauchen, fluten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei
Kennzeichnung	Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Technische Information Stand 05/2014



F.E.G. Farben-Einkaufs-Gemeinschaft GbR
Dreichlinger Str. 13 • D-92318 Neumarkt
www.feg-farben.de • Telefon 09181-698433
Hersteller-Code: 1