

**SCHEDA TECNICA NS ART. 5070
FILM ESTENSIBILE PER USO MANUALE CON PRESTIRO MAX 160%**

MISURE	
SPESSORE-Thickness-Dicke-Epaisseur	MY 23
FASCIA-Width-Breite-Largeur	CM. 50
BOBINA-Roll-Rolle-Bobine	MTL 200 CIRCA
MANDRINI-Core-Kern-Ame	MM. 50
SCATOLE X BANCALE-Boxes per pallet Kartons pro Palette-Boites par palette	45 x 6

<u>PROPRIETA'</u>		LONG. Lengthways	TRASV. Crossways
SFORZO DI SNERVAMENTO Yield strength	N/MM2	6,6	6
SFORZO DI ROTTURA Ultimate tensile strength	N/MM2	38	24
MODULO ELASTICO Elastic modulus	N/MM2	122	117
ALLUNGAMENTO ALLO SNERV. Yield elongation	%%	9	8,4
ALLUNGAMENTO ALLA ROTT. Ultimate elongation	%%	345	640

* tutti i dati dichiarati sono riferiti allo spessore 23 my