

Ahrweitex Schnellspachtel

Mastice rapido Ahrweitex

Esterno e interno

Applicabile universalmente su legno e metallo

Descrizione generale

Tipo di materiale	stucco per ritocchi di materiale plastico a rapida essiccazione
Campo di applicazione	per lisciare piccoli fori e cavità, per uniformare il legno nuovo e ritoccare graffi nel metallo ben trattato. In caso di fori particolarmente profondi utilizzare Jansen 2 K-PE-Feinspachtel.
Caratteristiche del prodotto	Spatola per macchie e riparazioni contenente solventi e ad asciugatura rapida. A rapida essiccazione, buon potere riempitivo e buona elasticità. Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato in più strati in poco tempo ed è ben carteggiabile dopo l'essiccazione. Ahrweitex-Schnellspachtel si distingue per la sua tonalità di colore bianco.
Tonalità di colore	bianco
Dimensioni della confezione:	tubetto da 125 g e 250 g e barattolo da 800 g

Specifiche tecniche

Base legante	combinazione plastica
Base di pigmenti:	biossido di titanio e riempitivi
Densità:	circa 2.310 g/cm
Temperatura di lavorazione:	per oggetto e aria di circolazione oltre +5°C
Essiccazione	(umidità dell'aria rel. 23°C 60%) Sovraverniciabile con vernici diluibili in acqua e vernici a base di resine sintetiche ogni 2 - 3 ore (in base allo spessore dello strato). Con vernici alla nitrocellulosa, combinate e spray, è necessario attendere un indurimento completo e definitivo dello stucco (circa 12 ore in base allo spessore dello strato).
Codice prodotto:	BSL30

Descrizione relativa al metodo di lavorazione

Tipi di applicazione	con qualunque spatola
Pretrattamento della base	<p>il sottostrato deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di sostanze non aderenti (olio, grasso, cera). Prima della stuccatura, pulire le <u>nuove parti in ferro</u> e prelaccare con Jansen Rostprimer. Il fondo deve essere completamente e perfettamente indurito prima della stuccatura. Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato direttamente sul legno grezzo. In caso di vecchie vernici a tenuta fissa, prima della stuccatura è sufficiente un'accurata piallatura.</p> <p>La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.</p>
Applicazione	<p>nei punti più profondi applicare 2 - 3 strati. Nelle stuccature su legno in ambiente esterno, è generalmente possibile che si verifichino distacchi dovuti al rigonfiamento e al ritiro del legno. Consultare, a tal proposito, la scheda n. 18 della Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte.</p>
Pulizia degli attrezzi:	con diluente per vernici a base di nitrocellulosa
Stoccaggio	al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore.
Valore COV (composti organici volatili):	questo mezzo non rientra in nessuna categoria VOC.

Marcatura

Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 1 gennaio 2018. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

