

## decofill Stucco per esterni

### Ambito di applicazione:

*decofill Stucco per esterni* è particolarmente indicato per il riempimento di crepe e fori, la rasatura di supporti irregolari e la riparazione di pavimenti, scalini ecc. in ambienti interni ed esterni. Indicato per tutti i supporti minerali, p.es., calcestruzzo, intonaco a base di calce, cemento e gesso, calcestruzzo cellulare, massetti, mattoni, ecc. Lo stucco è resistente agli agenti atmosferici e all'umidità ed è particolarmente adatto per lavori di riparazione di facciate e in locali umidi.

### Caratteristiche:

- stucco bianco, rinforzato con resine sintetiche
- per facciate e ambienti umidi
- finemente levigabile
- per il riempimento di crepe e fori
- per la rasatura a piena superficie

### Dati tecnici:

Base:	cemento Portland, componenti minerali, resine sintetiche in polvere, additivi
Densità apparente:	circa 1300 kg/m <sup>3</sup>
Valore pH:	12

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Eliminare le vecchie verniciature non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. Il calcestruzzo particolarmente liscio e i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno pretrattati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

### Applicazione:

Versare 2,5 parti di *decofill Stucco per esterni* con 1 parte di acqua fredda e pulita e mescolare fino ad ottenere un impasto privo di grumi (ad es., 1 kg di *decofill* in 300 ml d'acqua o 5 kg di *decofill* in 1,5 l di acqua). Lo stucco impastato è lavorabile per circa 4-5 ore.

### Trattamenti successivi:

Eeguire le mani successive e l'incollaggio soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori delle vernici o delle colle per il trattamento preliminare dei supporti a base di cemento (p.es., procedere a fluatazione con Olafirn).

### Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi da lavoro con acqua dopo l'uso.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 06 02 99.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
003102001	4007955031024	1 kg
003103001	4007955031031	5 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.