

## decomur Super stucco per interni

### Ambito di applicazione:

Stucco a base di gesso rinforzato con resine sintetiche per la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti, il riempimento di crepe e fori e per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati. I pannelli montati senza tensione possono essere stuccati con *decomur Super stucco per interni* senza nastro d'armatura. Seguire le istruzioni di lavorazione dei fabbricanti dei pannelli. Grazie alla consistenza modellabile e alla lavorazione leggera, *decomur Super stucco per interni* è particolarmente indicato anche per le tecniche di stuccatura decorativa. Indicato per tutti i supporti minerali (p.es., calcestruzzo, intonaco a base di gesso, calce e cemento, mattoni, ecc.) come pure per i pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibrocemento e pannelli prefabbricati simili.

### Caratteristiche:

- applicabile a spessore zero per stuccature uniformi
- fa presa in modo uniforme e senza crepe con tutti gli spessori degli strati
- ottima adesione grazie al rinforzo con resine sintetiche
- fibrorinforzato
- adatto a tutti i sistemi di cartongesso conformemente alla norma EN 13963
- per superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco

### Dati tecnici:

Base: gesso, resine sintetiche in polvere, riempitivi minerali, metilcellulosa e additivi

Densità apparente: circa 830 kg/m<sup>3</sup>

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, olio disarmante, ecc.). Il calcestruzzo particolarmente liscio, i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno pretrattati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Primerizzare anche i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso.

### Applicazione:

Versare 2 parti di *decomur Super stucco per interni* con 1 parte di acqua (ad es., 1 kg di *decomur* in 0,6 l d'acqua o 5 kg di *decomur* in 3 l di acqua) e mescolare energicamente. Dopo 3 minuti, rimescolare di nuovo brevemente lo stucco e applicare entro 45 minuti. Il materiale che ha già fatto presa non può essere successivamente diluito con acqua. Le irregolarità possono essere lisciate da umido o levigate da asciutto. Per evitare che nelle opere di riparazione si ottenga un'essiccazione non uniforme delle mani successive, può essere necessario primerizzare i punti ritoccati o l'intera superficie con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

### Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua dopo l'uso. Non è indicato per stuccature su legno, vetro, materie plastiche e metallo. Per la stuccatura sull'intera superficie di supporti verniciati e di altri fondi in dispersione, si consiglia *decomur Stucco alleggerito* o *decofill Stucco pronto per l'uso*. Non è indicato per lavori di stuccatura della pavimentazione.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Stoccaggio:

Conservare le confezioni già aperte ben chiuse, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 17 08 02.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
003901001	4007955039013	500 g
003902001	4007955039020	1 kg
003903001	4007955039037	2 kg
003905001	4007955039051	5 kg
003904001	4007955039044	10 kg
003906001	4007955039068	25 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.